

Nivela e corrige superfícies internas e externas, garantindo uma pintura de excelente acabamento e com muito mais durabilidade. Fácil de aplicar e de lixar, o produto apresenta grande resistência às ações do tempo e à alcalinidade, tem ótima consistência e grande poder de enchimento.

INDICAÇÃO

Indicada para nivelar e corrigir imperfeições de superfícies internas e externas de alvenaria, gesso, fibrocimento e concreto.

EMBALAGENS E RENDIMENTO POR DEMÃO

Massa grossa, gesso e concreto

5,5 Kg: 4 m² a 6 m² | **10 Kg:** 7 m² a 11 m² | **20 Kg:** 14 m² a 22 m²

Massa fina e repintura

5,5 Kg: 7 m² a 12 m² | **10 Kg:** 13 m² a 22 m² | **20 Kg:** 25 m² a 44 m²



Fácil de aplicar e lixar



Ótimo enchimento



Alta resistência



SECAGEM

A secagem é obtida em condições adequadas de temperatura (próxima a 25 °C) e umidade relativa do ar (cerca de 70%).



1 a 2h
Ao toque



2 a 4h
Entre demãos



5h
Final

COMO APLICAR

PREPARANDO A SUPERFÍCIE

A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura ou graxa, sabão ou mofo, conforme norma ABNT NBR 13245.

FAZENDO A APLICAÇÃO

Para aplicar, use:



Espátula



Desempenadeira de aço

DILUIÇÃO

PRODUTO PRONTO PARA USO



Proteja tudo o que você não quer pintar.



Ao aplicar a massa corrida no teto, proteja a região dos olhos e da cabeça para evitar que as partículas caiam no seu rosto.

PRECAUÇÕES

- Para obter a garantia e os melhores resultados utilize sempre os produtos HIDRACOR, desde a preparação das superfícies até o acabamento final.
- Manter na embalagem original, fechada e em bom estado de conservação, guardando-a em local ventilado, coberto e seco e sem diluir.
- Evite aplicar o produto em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C e umidade relativa do ar superior a 90%. Não exponha a superfície pintada a esforços durante 20 dias.
- Mantenha fora do alcance de crianças. Leia o rótulo antes de utilizar o produto. Lave as mãos cuidadosamente após manuseio.
- Evite a liberação para o meio ambiente. Nocivo para os organismos aquáticos.
- Provoca irritação moderada à pele.
- Em caso de irritação cutânea: Consulte um médico.

EMERGÊNCIAS

Em caso de indisposição, procure auxílio médico ou entre em contato com o CEATOX - Centro de Assistência Toxicológica de Fortaleza.

CEATOX: 0800-0148110 (24 horas)

Em caso de dúvidas consultar nosso SAC



ATENÇÃO

Quím. Responsável: Wiliam Erivelto Saraiva CRQ: 04.2.63004

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

COMPOSIÇÃO

Polímeros acrílicos modificados, cargas minerais, aditivos, biocidas não-metálicos e água..

CLASSIFICAÇÃO

Produto classificado conforme norma ABNT NBR 11702, e em conformidade com a NBR 15348, tipo 4.7.1

ESPECIFICAÇÃO

- Não voláteis (%): ≥ 60
- Consistência: 53 – 65 mm
- Peso Específico (g/cm³): 1,52 – 1,62

INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

BAIXA TOXICIDADE*

VALIDADE

36 meses

Após a data de fabricação (Fechada e sem uso)

*Para maiores informações consultar FISPQ - Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos - disponível no site www.hidracor.com.br

LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Quaisquer recomendações, informações, assistências ou serviços fornecidos pela Tintas Hidracor S/A sobre seus produtos ou sobre o uso e aplicação dos mesmos, são dados de boa fé, acreditando serem apropriados e confiáveis, tendo garantias conforme limites do Código de Defesa do Consumidor.