

Apresenta boa aderência e bom poder de enchimento. De fácil aplicação, tem secagem rápida e é indicada para correção e nivelamento de superfícies internas de alvenaria, gesso, fibrocimento e concreto, proporcionando um acabamento liso e uniforme.

## INDICAÇÃO

Indicada para nivelar e corrigir imperfeições de superfícies internas de alvenaria, gesso, fibrocimento e concreto

## EMBALAGENS E RENDIMENTO POR DEMÃO

Massa grossa, gesso e concreto

1,4 Kg: até 2 m<sup>2</sup> | 5,5 Kg: até 6 m<sup>2</sup> | 10Kg: até 11 m<sup>2</sup> | 20Kg: até 22 m<sup>2</sup> | 25 Kg: até 27 m<sup>2</sup>

Massa fina e repintura

1,4 Kg: até 2,8 m<sup>2</sup> | 5,5 Kg: até 11 m<sup>2</sup> | 10Kg: até 20 m<sup>2</sup> | 20Kg: até 40 m<sup>2</sup> | 25 Kg: até 50 m<sup>2</sup>



Fácil de aplicar



Mais economia



Melhor acabamento



## SECAGEM

A secagem é obtida em condições adequadas de temperatura (próxima a 25 °C) e umidade relativa do ar (cerca de 70%).



1 a 2h  
Ao toque



2 a 4h  
Entre demãos



5h  
Final

## COMO APLICAR

### PREPARANDO A SUPERFÍCIE

A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura ou graxa, sabão ou mofo, conforme norma ABNT NBR 13245.

### FAZENDO A APLICAÇÃO

Para aplicar, use:



Espátula



Desempenadeira de aço ou plástico

### DILUIÇÃO

#### PRODUTO PRONTO PARA USO



Proteja tudo o que você não quer pintar.



Ao aplicar a massa corrida no teto, proteja a região dos olhos e da cabeça para evitar que as partículas caiam no seu rosto.

## PRECAUÇÕES

- Para obter a garantia e os melhores resultados utilize sempre os produtos HIDRACOR, desde a preparação das superfícies até o acabamento final.
- Manter na embalagem original, fechada e em bom estado de conservação, guardando-a em local ventilado, coberto e seco e sem diluir.
- Evite aplicar o produto em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C e umidade relativa do ar superior a 90%. Não exponha a superfície pintada a esforços durante 20 dias.
- Mantenha fora do alcance de crianças. Leia o rótulo antes de utilizar o produto. Lave as mãos cuidadosamente após manuseio.
- Evite a liberação para o meio ambiente. Nocivo para os organismos aquáticos.
- Provoca irritação moderada à pele.
- Em caso de irritação cutânea: Consulte um médico.

## EMERGÊNCIAS

Em caso de indisposição, procure auxílio médico ou entre em contato com o CEATOX - Centro de Assistência Toxicológica de Fortaleza.

CEATOX: 0800-0148110 (24 horas)

Em caso de dúvidas consultar nosso SAC



ATENÇÃO

Quím. Responsável: Wiliam Erivelto Saraiva CRQ: 04.2.63004

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS

### COMPOSIÇÃO

Polímeros acrílicos modificados, cargas minerais, aditivos, biocidas não metálicos e água.

### CLASSIFICAÇÃO

Produto classificado conforme norma ABNT NBR 11702, e em conformidade com a NBR 15348, tipo 4.7.2

### ESPECIFICAÇÃO

- Não voláteis (%): ≥ 60
- Consistência: 53 – 65 mm
- Peso Específico (g/cm<sup>3</sup>): 1,59 – 1,69

### INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

**BAIXA TOXICIDADE\***

### VALIDADE

**36 meses**

Após a data de fabricação (Fechada e sem uso)

\*Para maiores informações consultar FISPQ - Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos - disponível no site [www.hidracor.com.br](http://www.hidracor.com.br)

## LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Quaisquer recomendações, informações, assistências ou serviços fornecidos pela Tintas Hidracor S/A sobre seus produtos ou sobre o uso e aplicação dos mesmos, são dados de boa fé, acreditando serem apropriados e confiáveis, tendo garantias conforme limites do Código de Defesa do Consumidor.