

À base de resina acrílica e ótima cobertura, Rend Mais é uma tinta sem cheiro* de bom nivelamento e fórmula antimofa, que lhe confere ótima resistência e garante mais economia para a sua pintura.

INDICAÇÃO

Indicado para a pintura superfícies internas de alvenaria.

SECAGEM

A secagem é obtida em condições adequadas de temperatura (próxima a 25 °C) e umidade relativa do ar (cerca de 70%).



 Maior Rendimento

 Melhor acabamento

 Sem cheiro*



EMBALAGENS E RENDIMENTO ACABADO

3,6 L: 18 m² | 15 L: 75 m²

CLASSIFICAÇÃO, CORES E ACABAMENTO

CLASSIFICAÇÃO

NÚMERO DE CORES

ACABAMENTO

ECONÔMICO

36 CORES

FOSCO

COMO APLICAR

PREPARANDO A SUPERFÍCIE

A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura ou graxa, sabão ou mofo, conforme norma ABNT NBR 13245.

SUPERFÍCIES

O QUE FAZER

Reboco ou concreto novo

Aguarde a secagem e a cura da superfície por no mínimo 28 dias. Depois é preciso lixar e eliminar o pó. Em seguida, aplique SELADOR ACRÍLICO HIDRACOR para alvenaria

Reboco fraco ou altamente absorvente

Aguarde a secagem e a cura da superfície por no mínimo 28 dias. Elimine o pó e APLIQUE FUNDO PREPARADOR DE PAREDES HIDRACOR

Imperfeições rasas

Lixe e elimine o pó. Em seguida, aplique uma demão de FUNDO PREPARADOR DE PAREDES HIDRACOR e corrija com MASSA CORRIDA HIDRACOR (ambientes internos)

Imperfeições profundas

Corrija a superfície com reboco e aguarde a cura por no mínimo 28 dias. Depois é preciso lixar e eliminar o pó. Em seguida, aplique SELADOR ACRÍLICO HIDRACOR para alvenaria

Superfícies com partículas soltas

Raspe ou escove a superfície eliminando as partes soltas. Em seguida, aplique uma demão de FUNDO PREPARADOR DE PAREDES HIDRACOR

Manchas de gordura ou graxa

Lave com solução de água e detergente neutro. Enxágue e aguarde a secagem.

Partes mofadas

Lave com solução de água e água sanitária em partes iguais (1:1), espere por 6 horas e enxágue bem. Aguardar a secagem.

FAZENDO A APLICAÇÃO

Para aplicar, use:  Pincel ou Trincha |  Rolo de espuma |  Airless

 Proteja tudo o que você não quer pintar. |  Abra a lata e misture bem o esmalte. |  Faça a diluição de acordo com as instruções.

DILUIÇÃO

(20% de diluição)

Dilua 5 partes de tinta com até 1 parte de água. Ex.: Adicione 200 ml de água para cada 1 litro de tinta



 **Uso de Airless**

Dilua com 30% - 40% de água por litro e aplique com pressão entre 1200 e 1400 psi. Use bico com abertura de 0,017" e a velocidade de aplicação entre 9 e 11m²/min.

 **NÚMERO DE DEMÃOS** **2 a 4**

*Sem Cheiro em até 3 horas após a aplicação, segundo pesquisa realizada em que 85% dos consumidores avaliaram a intensidade do cheiro como fraco/sem cheiro

PRECAUÇÕES

- Para obter a garantia e os melhores resultados utilize sempre os produtos HIDRACOR, desde a preparação das superfícies até o acabamento final.
- Manter na embalagem original, fechada e em bom estado de conservação, guardando-a em local ventilado, coberto e seco e sem diluir.
- Evite aplicar o produto em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C e umidade relativa do ar superior a 90%. Não exponha a superfície pintada a esforços durante 20 dias. Nesse período, pingos de chuva ou respingos de água podem causar manchas. Caso isso ocorra, lave toda a superfície com água limpa corrente imediatamente.
- Mantenha fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor.
- Leia o rótulo antes de utilizar o produto.
- Lave as mãos cuidadosamente após manuseio. Utilize sempre equipamentos de proteção e segurança.
- Evite a liberação para o meio ambiente.
- Provoca irritação moderada à pele.
- Em caso de contato com os olhos: enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos, no caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil, continue enxaguando.
- Em caso de contato com a pele: lave com água e sabão em abundância.
- Em caso de irritação cutânea: Consulte um médico.

EMERGÊNCIAS

Em caso de indisposição, procure auxílio médico ou entre em contato com o CEATOX - Centro de Assistência Toxicológica de Fortaleza.

CEATOX: 0800-0148110 (24 horas)

Em caso de dúvidas consultar nosso SAC



Quím. Responsável: Wiliam Erivelto Saraiva CRQ: 04.2.63004

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

COMPOSIÇÃO

Polímeros acrílicos modificados, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas minerais, coalescente, biocidas não metálicos e água.

CLASSIFICAÇÃO

Produto classificado conforme norma ABNT NBR 11702 tipo 4.5.1

ESPECIFICAÇÃO

- Não Voláteis (%): ≥ 40
- Viscosidade (ku): **95 – 115**
- Peso Específico (g/cm³): **1,20 – 1,40**

INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

BAIXA TOXICIDADE*

VALIDADE

48 meses

Após a data de fabricação (Fechada e sem uso)

*Para maiores informações consultar FISPQ - Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos - disponível no site www.hidracor.com.br

LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Quaisquer recomendações, informações, assistências ou serviços fornecidos pela Tintas Hidracor S/A sobre seus produtos ou sobre o uso e aplicação dos mesmos, são dados de boa fé, acreditando serem apropriados e confiáveis, tendo garantias conforme limites do Código de Defesa do Consumidor.