

Textura de ótima resistência e bom desempenho, com grande poder de dureza e aderência, ideal para execução de projetos de pintura com mais praticidade.

## INDICAÇÃO

Indicada para a pintura de efeitos decorativos em ambientes internos.

## SECAGEM

A secagem é obtida em condições adequadas de temperatura (próxima a 25 °C) e umidade relativa do ar (cerca de 70%).



 Alta Resistência

 Hidrorrepelente

 Forte Aderência



EMBALAGENS E RENDIMENTO POR DEMÃO  
13,5 Kg: até 15 m<sup>2</sup> | 20Kg: até 22 m<sup>2</sup>

## CLASSIFICAÇÃO, CORES E ACABAMENTO

### CLASSIFICAÇÃO

**STANDARD**

### NÚMERO DE CORES

**10 CORES**

### ACABAMENTO

**FOSCO**

## COMO APLICAR

### PREPARANDO A SUPERFÍCIE

A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura ou graxa, sabão ou mofo, conforme norma ABNT NBR 13245.

### FAZENDO A APLICAÇÃO

Para aplicar, use:



Desempenadeira de aço ou plástico



Rolo de espuma rígida

### DILUIÇÃO

• Para relevos altos: não diluir o produto (*Pronto para uso*).

• Para relevos baixos:

Diluir com até 0,7L de água por embalagem de 13,5Kg

Diluir com até 1,1L de água por embalagem de 20Kg

## PRECAUÇÕES

- Para obter a garantia e os melhores resultados utilize sempre os produtos HIDRACOR, desde a preparação das superfícies até o acabamento final.
- Manter na embalagem original, fechada e em bom estado de conservação, guardando-a em local ventilado, coberto e seco e sem diluir.
- Evite aplicar o produto em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C e umidade relativa do ar superior a 90%. Não exponha a superfície pintada a esforços durante 20 dias.
- Mantenha fora do alcance de crianças. Leia o rótulo antes de utilizar o produto. Lave as mãos cuidadosamente após manuseio.
- Evite a liberação para o meio ambiente. Nocivo para os organismos aquáticos.
- Provoca irritação moderada à pele.
- Em caso de irritação cutânea: Consulte um médico.

### EMERGÊNCIAS

Em caso de indisposição, procure auxílio médico ou entre em contato com o CEATOX - Centro de Assistência Toxicológica de Fortaleza.

CEATOX: 0800-0148110 (24 horas)

Em caso de dúvidas consultar nosso SAC



ATENÇÃO

Quím. Responsável: Wiliam Erivelto Saraiva CRQ: 04.2.63004

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS

### COMPOSIÇÃO

Polímeros modificados, orgânicos e cargas minerais, biocidas não metálicos e água  
acrílicos pigmentos e inorgânicos, coalescentes e água

### CLASSIFICAÇÃO

Produto classificado conforme norma ABNT NBR 11702 tipo 4.6.1

### ESPECIFICAÇÃO

- Não Voláteis (%): ≥ 65
- Consistência: 56 – 62 mm
- Peso Específico (g/cm<sup>3</sup>): 1,52 – 1,66

### INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

**BAIXA TOXICIDADE\***

### VALIDADE

**36 meses**

Após a data de fabricação (Fechada e sem uso)

\*Para maiores informações consultar FISPQ - Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos - disponível no site [www.hidracor.com.br](http://www.hidracor.com.br)

## LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Quaisquer recomendações, informações, assistências ou serviços fornecidos pela Tintas Hidracor S/A sobre seus produtos ou sobre o uso e aplicação dos mesmos, são dados de boa fé, acreditando serem apropriados e confiáveis, tendo garantias conforme limites do Código de Defesa do Consumidor.