

É um fundo sintético com boa cobertura, alto poder de enchimento, secagem rápida, acabamento fosco e ótima lixabilidade. Fundo Nivelador Branco melhora e uniformiza a absorção da superfície de madeira.

INDICAÇÃO

Indicado para superfícies internas e externas de madeiras e metais ferrosos.

SECAGEM

A secagem é obtida em condições adequadas de temperatura (próxima a 25 °C) e umidade relativa do ar (cerca de 70%).



30min
Ao toque



4 a 8h
Entre demãos



24h
Final



Boa
cobertura



Ótimo
enchimento



Fácil
de lixar



EMBALAGENS E RENDIMENTO POR DEMÃO

900 mL: 8 m² a 10 m² | 3,6 L: 32 m² a 40 m²

COMO APLICAR

PREPARANDO A SUPERFÍCIE

A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura ou graxa, sabão ou mofo, conforme norma ABNT NBR 13245.

FAZENDO A APLICAÇÃO

Para aplicar,
use:



Pincel ou
Trincha



Rolo de
espuma



Pistola ou
Airless

DILUIÇÃO

Embalagem 900mL: Diluir com até 100 ml de AGUARRÁS HIDRACOR ou THINNER HIDRACOR (Para aplicação com pistola, diluir com até 270 ml de solvente).

Embalagem 3,6L: Diluir com até 400 ml de AGUARRÁS HIDRACOR ou THINNER HIDRACOR (Para aplicação com pistola, diluir com até 1080 ml de solvente).

PRECAUÇÕES

- Para obter a garantia e os melhores resultados utilize sempre os produtos HIDRACOR, desde a preparação das superfícies até o acabamento final.
- Manter na embalagem original, fechada e em bom estado de conservação, guardando-a em local ventilado, coberto e seco, sempre na posição vertical e sem diluir. Armazenar entre 5 a 35 °C. Use luvas de proteção, roupa de proteção, proteção ocular e proteção facial.
- Atenção: Líquido e vapores inflamáveis.
- Provoca irritação à pele.
- Provoca irritação ocular grave.
- Pode provocar defeitos genéticos. Pode provocar câncer.
- Provoca dano ao sistema nervoso central por exposição repetida ou prolongada.
- Pode provocar dano aos pulmões por exposição repetida ou prolongada.
- Tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados. Evite a liberação para o meio ambiente.
- Em caso de contato com os olhos: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando. Caso a irritação ocular persista: Consulte um médico.
- Em caso de incêndio: Para a extinção utilize dióxido de carbono (CO₂), espuma, neblina d'água e pó químico.

EMERGÊNCIAS

Em caso de indisposição, procure auxílio médico ou entre em contato com o CEATOX - Centro de Assistência Toxicológica de Fortaleza.

CEATOX: 0800-0148110 (24 horas)

Em caso de dúvidas consultar nosso SAC



Quím. Responsável:
William Erivelto Saraiva
CRQ: 04.2.63004

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

COMPOSIÇÃO

Resina alquídica a base de óleos vegetais semi-secativos, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas minerais, hidrocarbonetos, secantes organometálicos e aditivos.

CLASSIFICAÇÃO

Produto classificado conforme norma ABNT NBR 11702 tipo 4.1.1.7.

ESPECIFICAÇÃO

- Não Voláteis (%): **≥ 50**
- Viscosidade (ku): **80 – 90**
- Peso Específico (g/cm³): **1,25 – 1,30**

INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

BAIXA
TOXICIDADE*

VALIDADE

60 meses

Após a data de fabricação
(Fechada e sem uso)

*Para maiores informações consultar FISPQ - Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos - disponível no site www.hidracor.com.br

LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Quaisquer recomendações, informações, assistências ou serviços fornecidos pela Tintas Hidracor S/A sobre seus produtos ou sobre o uso e aplicação dos mesmos, são dados de boa fé, acreditando serem apropriados e confiáveis, tendo garantias conforme limites do Código de Defesa do Consumidor.