


É um produto de ótima aderência, secagem rápida e fácil de aplicar, que proporciona maior proteção e mais brilho à superfície de ambientes internos, com acabamentos de acetinado a semibrilho.

INDICAÇÃO

Indicado para concreto aparente, tijolos à vista, pedras naturais e paredes pintadas com tintas de acabamento fosco. Não é indicado para áreas de piso.

SECAGEM

A secagem é obtida em condições adequadas de temperatura (próxima a 25 °C) e umidade relativa do ar (cerca de 70%).



EMBALAGENS E RENDIMENTO POR DEMÃO

3,6L: de 35 m² a 50 m² | 15L: de 146 m² a 208 m² | 18L: de 175 m² a 250 m²

COMO APLICAR

PREPARANDO A SUPERFÍCIE

A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura ou graxa, sabão ou mofo, conforme norma ABNT NBR 13245.

FAZENDO A APLICAÇÃO

Para aplicar, use:  Pincel ou Trincha  Rolo de lã  Airless

DILUIÇÃO

Produto pronto para uso

Se necessário, diluir com até 400mL de água por embalagem de 3,6L; até 1,7L de água por embalagem de 15L; ou até 2L de água por embalagem de 18L.

 NÚMERO DE DEMÃOS **2 a 3**

**Normalmente, com duas ou três demãos consegue-se um excelente resultado, porém, dependendo do tipo, estado e cor da superfície, pode ser necessária a aplicação de mais demãos.*

PRECAUÇÕES

- Para obter a garantia e os melhores resultados utilize sempre os produtos HIDRACOR, desde a preparação das superfícies até o acabamento final.
- Manter na embalagem original, fechada e em bom estado de conservação, guardando-a em local ventilado, coberto e seco, sempre na posição vertical e sem diluir. Armazenar entre 5 a 35 °C.
- Evite a aplicação em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C e umidade relativa do ar superior a 85%. Não exponha a superfície pintada a esforços durante 20 dias.
- Procure utilizar o produto completamente ou doar o restante para pintura de outros locais.
- Mantenha fora do alcance de crianças. Leia o rótulo antes de utilizar o produto. Lave as mãos cuidadosamente após manuseio.
- Use luvas de proteção, roupa de proteção, proteção ocular e proteção facial.
- Provoca irritação moderada à pele.
- Provoca irritação ocular grave.
- Nocivo para os organismos aquáticos.
- Em caso de contato com os olhos: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando. Caso a irritação ocular persista: Consulte um médico.

EMERGÊNCIAS

Em caso de indisposição, procure auxílio médico ou entre em contato com o CEATOX - Centro de Assistência Toxicológica de Fortaleza.

CEATOX: 0800-0148110 (24 horas)

Em caso de dúvidas consultar nosso SAC



ATENÇÃO

Quím. Responsável: Wiliam Erivelto Saraiva CRQ: 04.2.63004

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

COMPOSIÇÃO

Polímeros acrílicos modificados, coalescentes, biocidas não metálicos, aditivos e água

CLASSIFICAÇÃO

Produto classificado conforme norma ABNT NBR 11702 tipo 4.8.4

ESPECIFICAÇÃO

- **Peso Específico (g/cm³):** 0,98 – 1,02
- **Viscosidade (KU):** 50 – 80
- **Brilho (UB):** 30 – 80
- **pH:** 8,5 – 9,5

INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

BAIXA TOXICIDADE*

VALIDADE

48 meses

Após a data de fabricação (Fechada e sem uso)

*Para maiores informações consultar FISPQ - Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos - disponível no site www.hidracor.com.br

LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Quaisquer recomendações, informações, assistências ou serviços fornecidos pela Tintas Hidracor S/A sobre seus produtos ou sobre o uso e aplicação dos mesmos, são dados de boa fé, acreditando serem apropriados e confiáveis, tendo garantias conforme limites do Código de Defesa do Consumidor.