

Nivela e corrige superfícies internas e externas, garantindo uma pintura de excelente acabamento e com muito mais durabilidade. Fácil de aplicar e de lixar, o produto apresenta grande resistência às ações do tempo e à alcalinidade, tem ótima consistência e grande poder de enchimento.

INDICAÇÃO

Indicada para nivelar e corrigir imperfeições de superfícies internas e externas de alvenaria, gesso, fibrocimento e concreto.

EMBALAGENS E RENDIMENTO POR DEMÃO

Massa grossa, gesso e concreto

1,4 Kg: até 3 m² | 5,5 Kg: até 11 m² | 10 Kg: até 20 m² | 20 Kg: até 40 m² | 25 Kg: até 50 m²

Massa fina e repintura

1,4 Kg: até 3,5 m² | 5,5 Kg: até 12,5 m² | 10 Kg: até 22 m² | 20 Kg: até 44 m² | 25 Kg: até 55 m²



Fácil de aplicar e lixar



Grande poder de enchimento



Alta resistência



SECAGEM

A secagem é obtida em condições adequadas de temperatura (próxima a 25 °C) e umidade relativa do ar (cerca de 70%).



1 h
Ao toque



1 a 2 h
Entre demãos



5 h
Final

COMO APLICAR

PREPARANDO A SUPERFÍCIE

A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura ou graxa, sabão ou mofo, conforme norma ABNT NBR 13245.

FAZENDO A APLICAÇÃO

Para aplicar, use:



Espátula



Desempenadeira de aço

DILUIÇÃO

PRODUTO PRONTO PARA USO



Proteja tudo o que você não quer pintar.



Ao aplicar a massa corrida no teto, proteja a região dos olhos e da cabeça para evitar que as partículas caiam no seu rosto.

PRECAUÇÕES

- Mantenha a embalagem bem fechada e em bom estado de conservação, guardando-a em local ventilado, coberto e seco; sempre na posição vertical e sem diluir.
- Não queime e nem reutilize a embalagem para outros fins. Quando for fazer a aplicação do produto, abra as portas e janelas. Utilize sempre equipamentos de proteção e segurança. Mantenha o produto fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor.
- Em caso de ingestão ou inalação excessiva, não provoque vômito. Procure imediatamente um médico, informando o tipo de produto usado.
- Evite pintar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 10 °C e umidade relativa do ar superior a 90%. Não exponha a superfície pintada a esforços durante 20 dias. Nesse período, pingos de chuva ou respingos de água podem causar manchas. Caso isso ocorra, lave toda a superfície com água limpa corrente imediatamente.
- Atenção: Provoca irritação moderada à pele.
- Em caso de contato com os olhos: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos, no caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil, continue enxaguando.
- Em caso de contato com a pele: Lave com água e sabão em abundância.
- Em caso de irritação cutânea: Consulte um médico.
- Descarte o conteúdo/recipiente em um ponto de coleta de resíduos especiais ou perigosos.

EMERGÊNCIAS

Em caso de indisposição, procure auxílio médico ou entre em contato com o CEATOX - Centro de Assistência Toxicológica de Fortaleza.

CEATOX: 0800-0148110 (24 horas)

Em caso de dúvidas consultar nosso SAC



Quím. Responsável:
William Erivelto Saraiva
CRQ: 04.2.63004

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

COMPOSIÇÃO

Polímeros acrílicos modificados, cargas minerais, aditivos, biocidas não-metálicos e água..

CLASSIFICAÇÃO

Produto classificado conforme norma ABNT NBR 11702, e em conformidade com a NBR 15348, tipo 4.7.1

ESPECIFICAÇÃO

- Não voláteis (%): ≥ 60
- Consistência: 5 – 6 cm
- Peso Específico (g/cm³): 1,55 – 1,70

INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

BAIXA
TOXICIDADE*

VALIDADE

36 meses

Após a data de fabricação
(Fechada e sem uso)

*Para maiores informações consultar FISPQ - Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos - disponível no site www.hidracor.com.br

LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Quaisquer recomendações, informações, assistências ou serviços fornecidos pela Tintas Hidracor S/A sobre seus produtos ou sobre o uso e aplicação dos mesmos, são dados de boa fé, acreditando serem apropriados e confiáveis, tendo garantias conforme limites do Código de Defesa do Consumidor.

