


Esmalte base água de secagem rápida e fácil, indicado para embelezar e proteger superfícies de metal e madeira. Sua fórmula apresenta baixo odor e facilita a limpeza de ferramentas, dispensando o uso de aguarrás.

INDICAÇÃO

Indicado para a pintura de alvenaria, madeiras, metais ferrosos, galvanizados, alumínio e PVC em ambientes externos e internos.

SECAGEM

A secagem é obtida em condições adequadas de temperatura (próxima a 25 °C) e umidade relativa do ar (cerca de 70%).



Base Água



Secagem Rápida



Baixo odor



EMBALAGENS E RENDIMENTO POR DEMÃO

750mL: 13 m² | 3,0 L: 50 m²

CLASSIFICAÇÃO, CORES E ACABAMENTO

CLASSIFICAÇÃO

STANDARD

NÚMERO DE CORES

12 CORES

ACABAMENTO

ACETINADO E ALTO-BRILHO

COMO APLICAR

PREPARANDO A SUPERFÍCIE

A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura ou graxa, sabão ou mofo, conforme norma ABNT NBR 13245.

SUPERFÍCIES

O QUE FAZER

Madeira Nova

Lixe a superfície para eliminar as farpas e limpe a poeira com um pano umedecido com AGUARRÁS HIDRACOR ou THINNER HIDRACOR. Aplique uma ou duas demãos de FUNDO NIVELADOR BRANCO. Lixe, remova o pó e aplique o esmalte de acabamento.

Madeira (repintura) e PVC

Lixe até eliminar totalmente o brilho e corrija as imperfeições da superfície.

Metais ferrosos

Remova eventuais pontos de ferrugem com lixa e/ou escova de aço e, em seguida, aplique uma ou duas demãos de FUNDO ANTICORROSIVO HFER.

Alumínio e galvanizados

Remova resíduos mal aderidos, lixe até eliminar o brilho e corrija as imperfeições da superfície, e, em seguida, aplique uma ou duas demãos de FUNDO PARA GALVANIZADOS.

Com manchas de gordura

Limpe com água e sabão ou detergente neutro, enxágue logo em seguida. Aguarde a secagem.

Com manchas de mofo

Limpe a superfície com uma solução de água sanitária diluída em água potável na proporção de 1:1, enxágue após 2 horas e aguarde a secagem.

FAZENDO A APLICAÇÃO

Para aplicar, use:  Pincel ou Trincha  Rolo de espuma  Airless

 Proteja tudo o que você não quer pintar.  Abra a lata e misture bem o esmalte.  Faça a diluição de acordo com as instruções.

DILUIÇÃO

(Até 10% de diluição)

Dilua 5 partes do esmalte com até 1/2 parte de água. Ex.: Adicione até 100ml de água para cada 1 litro do esmalte base água.



Uso de Airless

Diluição 30% - Dilua 5 partes do esmalte com 1 1/2 partes de água e aplique com pressão entre 1200 e 1400 psi. Use bico com abertura de 0,017" e a velocidade de aplicação entre 9 e 11m²/min.

 NÚMERO DE DEMÃOS **2 a 3**

PRECAUÇÕES

- Para obter a garantia e os melhores resultados utilize sempre os produtos HIDRACOR, desde a preparação das superfícies até o acabamento final.
- Manter na embalagem original, fechada e em bom estado de conservação, guardando-a em local ventilado, coberto e seco e sem diluir.
- Evite aplicar o produto em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C e umidade relativa do ar superior a 90%. Não exponha a superfície pintada a esforços durante 20 dias. Nesse período, pingos de chuva ou respingos de água podem causar manchas. Caso isso ocorra, lave toda a superfície com água limpa corrente imediatamente.
- Atenção: Provoca irritação à pele. Provoca irritação ocular grave.
- Nocivo para organismos aquáticos. Evite a liberação para o meio ambiente.
- Mantenha fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor.
- Leia o rótulo antes de utilizar o produto.
- Lave as mãos cuidadosamente após manuseio. Utilize sempre equipamentos de proteção e segurança.
- Em caso de contato com os olhos: enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos, no caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil, continue enxaguando. Caso a irritação ocular persista: Consulte um médico.
- Em caso de contato com a pele: lave com água e sabão em abundância.
- Em caso de irritação cutânea: Consulte um médico.

EMERGÊNCIAS

Em caso de indisposição, procure auxílio médico ou entre em contato com o CEATOX - Centro de Assistência Toxicológica de Fortaleza.

CEATOX: 0800-0148110 (24 horas)

Em caso de dúvidas consultar nosso SAC



Quím. Responsável:
William Erivelto Saraiva
CRQ: 04.2.63004

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

COMPOSIÇÃO

Polímeros modificados, orgânicos e inorgânicos, cargas minerais, coalescentes, biocidas não metálicos e água.

CLASSIFICAÇÃO

Este produto não possui classificação conforme Norma da ABNT NBR 11702.

ESPECIFICAÇÃO

- Não Voláteis (%): ≥ 40
- Viscosidade (ku): 70 – 90
- Peso Específico (g/cm³): 1,15 – 1,35

INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

BAIXA TOXICIDADE*

VALIDADE

48 meses

Após a data de fabricação (Fechada e sem uso)

*Para maiores informações consultar FISPQ - Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos - disponível no site www.hidracor.com.br

LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Quaisquer recomendações, informações, assistências ou serviços fornecidos pela Tintas Hidracor S/A sobre seus produtos ou sobre o uso e aplicação dos mesmos, são dados de boa fé, acreditando serem apropriados e confiáveis, tendo garantias conforme limites do Código de Defesa do Consumidor.