



Revestimento liso que permite a obtenção de diferentes efeitos em áreas externas e internas secas. É de fácil aplicação, porém recomenda-se mão de obra qualificada.

INDICAÇÃO

Pode ser aplicado em superfícies novas, em repintura ou sem pintura de reboco, concreto, fibrocimento, massa corrida e gesso. **Obs.:** *Pode também ser aplicado sobre madeira rígida, desde que não sofra impactos.*

RENDIMENTO ACABADO POR EMBALAGEM



Balde 25kg

SECAGEM

A secagem é obtida em condições adequadas de temperatura (próxima a 25 °C) e umidade relativa do ar (cerca de 70%).

 **6 a 8h**
Ao toque

 **24h**
Final

CLASSIFICAÇÃO, CORES E ACABAMENTO

CLASSIFICAÇÃO

PREMIUM

NÚMERO DE CORES

**2 CORES
PRONTAS**

ACABAMENTO

CIMENTO QUEIMADO
CONFORME TÉCNICA
DE APLICAÇÃO

COMO APLICAR

PREPARANDO A SUPERFÍCIE

A parede deve estar firme, limpa, seca, sem poeira, partes soltas, gordura, graxa ou mofo. Conforme a norma NBR 13245. *Obs.: Após a limpeza da superfície, aplique com rolo de lã, uma demão de SELADOR ACRÍLICO HIDRACOR, diluído em 10% de água e aguarde a completa secagem.*

PAREDES COM

O QUE FAZER

Manchas de gordura

Limpe com água e sabão ou detergente neutro, enxágue logo em seguida. Aguarde a secagem.

Manchas de mofo

Limpe a superfície com uma solução de água sanitária diluída em água potável na proporção de 1:1, enxágue após 2 horas e aguarde a secagem.

Pinturas com partes soltas ou malconservadas

Remova as partes sem aderência e aplique em seguida uma demão de FUNDO ACRÍLICO PREPARADOR DE PAREDES HIDRACOR. A aplicação desse produto serve também para aumentar a coesão e diminuir a alcalinidade. Aguarde a secagem.

Reboco novo sem pintura

Aguarde no mínimo 30 dias para a cura total, depois aplique uma demão de SELADOR ACRÍLICO HIDRACOR. Se a cura não estiver completa, aplique uma demão de FUNDO PREPARADOR DE PAREDES (BASE ÁGUA) HIDRACOR. Aguarde a secagem.

Gesso e fibrocimento

Aplique uma demão de FUNDO PREPARADOR DE PAREDES (BASE ÁGUA) IQUINE. Aguarde a secagem.

FAZENDO A PINTURA

Para aplicar a textura, use:



Desempenadeira de aço com bordas arredondadas.



Proteja tudo o que você não quer pintar.

PRODUTO PRONTO PARA USO.

EFEITO CIMENTO QUEIMADO

Com o uso de desempenadeira de aço com bordas arredondadas, aplique uma camada de Texturax Cimento Queimado, em movimentos aleatórios e irregulares por toda a superfície. Após secagem, aplique a segunda demão, de forma a obter mais manchas, (para um melhor efeito, as manchas da segunda demão devem ficar em posições distintas a da primeira demão). Aguarde secar. Caso necessário, aplique a terceira demão para maximizar os efeitos. Se desejar, uma tinta de cor similar à do Texturax Cimento Queimado, pode ser aplicada como fundo para uniformização da superfície e garantir uma melhor cobertura do produto.



NÚMERO DE DEMÃOS **2 a 3**

PRECAUÇÕES

- Mantenha a embalagem bem fechada e em bom estado de conservação, guardando-a em local ventilado, coberto e seco; sempre na posição vertical e sem diluir.
- Não queime e nem reutilize a embalagem para outros fins. Quando for fazer a aplicação do produto, abra as portas e janelas. Utilize sempre equipamentos de proteção e segurança. Mantenha o produto fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor.
- Em caso de ingestão ou inalação excessiva, não provoque vômito. Procure imediatamente um médico, informando o tipo de produto usado.
- Evite pintar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 10 °C e umidade relativa do ar superior a 90%. Não exponha a superfície pintada a esforços durante 20 dias. Nesse período, pingos de chuva ou respingos de água podem causar manchas. Caso isso ocorra, lave toda a superfície com água limpa corrente imediatamente.
- Atenção: Provoca irritação moderada à pele.
- Nocivo para os organismos aquáticos.
- Em caso de contato com os olhos: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos, no caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil, continue enxaguando.
- Em caso de contato com a pele: Lave com água e sabão em abundância.
- Em caso de irritação cutânea: Consulte um médico.
- Evite a liberação para o meio ambiente.
- Descarte o conteúdo/recipiente em um ponto de coleta de resíduos especiais ou perigosos.

EMERGÊNCIAS

Em caso de indisposição, procure auxílio médico ou entre em contato com o CEATOX - Centro de Assistência Toxicológica de Fortaleza.

CEATOX: 0800-0148110 (24 horas)

Em caso de dúvidas consultar nosso SAC



Quím. Responsável:
Rosângela Borges Kirzner
CRQ: 04.3.67895

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

COMPOSIÇÃO

Resina acrílica, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inerte, glicóis, tensoativos e água. Substâncias que contribuem para o perigo:
5-cloro-2metil-2H-isotiazole-3-ona
e 2-metil-2H-isotiazole-3-ona.

CLASSIFICAÇÃO

Esse produto não possui classificação conforme norma NBR 11702 da ABNT.

ESPECIFICAÇÃO

- Não Voláteis (%) ≥ 50
- VOC (g/L) < 10
- Consistência (cm) **5,5 - 6,5**
- Peso Específico (g/cm³) **1,62 - 1,67**

INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

BAIXA TOXICIDADE*

VALIDADE

36 meses

Após a data de fabricação (Fechada e sem uso).

*Para maiores informações consultar FDS - Ficha de Dados de Segurança - disponível no site www.hidracor.com.br.

LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Quaisquer recomendações, informações, assistências ou serviços fornecidos pela Tintas Hidracor Ltda sobre seus produtos ou sobre o uso e aplicação dos mesmos, são dados de boa fé, acreditando serem apropriados e confiáveis, tendo garantias conforme limites do Código de Defesa do Consumidor.

