

Textura de ótima resistência e bom desempenho, com grande poder de dureza e aderência, ideal para execução de projetos de pintura com mais praticidade.

INDICAÇÃO

Indicada para a pintura de efeitos decorativos em ambientes internos.

SECAGEM

A secagem é obtida em condições adequadas de temperatura (próxima a 25 °C) e umidade relativa do ar (cerca de 70%).



1h a 2h
Ao toque



4h a 6h
Entre demãos



4 dias
Final



Alta
Resistência



Hidrorrepelente



Forte
Aderência



EMBALAGENS E RENDIMENTO POR DEMÃO

20Kg: até 22 m²

CLASSIFICAÇÃO, CORES E ACABAMENTO

CLASSIFICAÇÃO

STANDARD

NÚMERO DE CORES

8 CORES

ACABAMENTO

FOSCO

COMO APLICAR

PREPARANDO A SUPERFÍCIE

A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura ou graxa, sabão ou mofo, conforme norma ABNT NBR 13245.

FAZENDO A APLICAÇÃO

Para aplicar, use:



Desempenadeira
de aço ou plástico



Rolo de
espuma rígida

DILUIÇÃO

PRODUTO PRONTO PARA USO.

PRECAUÇÕES

- Para obter a garantia e os melhores resultados utilize sempre os produtos HIDRACOR, desde a preparação das superfícies até o acabamento final.
- Manter na embalagem original, fechada e em bom estado de conservação, guardando-a em local ventilado, coberto e seco e sem diluir.
- Evite aplicar o produto em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C e umidade relativa do ar superior a 90%. Não exponha a superfície pintada a esforços durante 20 dias.
- Mantenha fora do alcance de crianças. Leia o rótulo antes de utilizar o produto. Lave as mãos cuidadosamente após manuseio.
- Evite a liberação para o meio ambiente. Nocivo para os organismos aquáticos.
- Provoca irritação moderada à pele.
- Em caso de irritação cutânea: Consulte um médico.

EMERGÊNCIAS

Em caso de indisposição, procure auxílio médico ou entre em contato com o CEATOX - Centro de Assistência Toxicológica de Fortaleza.

CEATOX: 0800-0148110 (24 horas)

Em caso de dúvidas consultar nosso SAC



Quím. Responsável:
Rosangela Borges Kirzner
CRQ: 04.3.67895

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

COMPOSIÇÃO

Polímeros acrílicos modificados, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas minerais, coalescentes, biocidas não metálicos e água.

CLASSIFICAÇÃO

Produto classificado conforme norma ABNT NBR 11702 tipo 4.6.1.

ESPECIFICAÇÃO

- Não Voláteis (%): ≥ 65
- VOC (g/L): <50
- Consistência: 56 – 62 mm
- Peso Específico (g/cm³): 1,52 – 1,66

INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

**BAIXA
TOXICIDADE***

VALIDADE

Conforme data de validade indicada na embalagem (Fechada e sem uso)

*Para maiores informações consultar FDS - Ficha de Dados de Segurança - disponível no site www.hidracor.com.br

LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Quaisquer recomendações, informações, assistências ou serviços fornecidos pela Tintas Hidracor S/A sobre seus produtos ou sobre o uso e aplicação dos mesmos, são dados de boa fé, acreditando serem apropriados e confiáveis, tendo garantias conforme limites do Código de Defesa do Consumidor.

