

É um esmalte de secagem extremamente rápida e baixo odor, formando uma película lisa, que dificulta a aderência de sujeiras e riscos, preservando a pintura por muito mais tempo.

INDICAÇÃO

Indicado para revestimento de metal ferroso, alumínio e galvanizados em ambientes externos e internos.

SECAGEM

A secagem é obtida em condições adequadas de temperatura (próxima a 25 °C) e umidade relativa do ar (cerca de 70%).



20 a 30min
Ao toque



30min a 2h
Entre demãos



5 a 7h
Final



Fácil de Aplicar



Boa cobertura



Secagem rápida



EMBALAGENS E RENDIMENTO POR DEMÃO
18L: 225 m²

COMO APLICAR

PREPARANDO A SUPERFÍCIE

A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura ou graxa, sabão ou mofo, conforme norma ABNT NBR 13245.

FAZENDO A APLICAÇÃO

Para aplicar, use:



Pincel ou Trincha



Rolo de espuma



Pistola ou Airless

DILUIÇÃO

(Até 20% de diluição)

Dilua 5 partes de tinta com até 1 parte de AGUARRÁS HIDRACOR. Ex.: Adicione até 200ml de solvente para cada 1 litro de esmalte.



NÚMERO DE DEMÃOS

2 a 4



Uso de Airless

Dilua com 30% de THINNER HIDRACOR, e aplique com pressão entre 2,2 a 2,8 Kgf/cm² ou 30 a 35 lbs/pol².

PRECAUÇÕES

- Para obter a garantia e os melhores resultados utilize sempre os produtos HIDRACOR, desde a preparação das superfícies até o acabamento final.
- Manter na embalagem original, fechada e em bom estado de conservação, guardando-a em local ventilado, coberto e seco, sempre na posição vertical e sem diluir. Armazenar entre 5 a 35 °C.
- Evite a aplicação em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C e umidade relativa do ar superior a 85%. Não exponha a superfície pintada a esforços durante 20 dias. Procure utilizar o produto completamente ou doar o restante para pintura de outros locais.
- Atenção: Líquido e vapores inflamáveis. Provoca irritação moderada à pele. Suspeito de provocar câncer.
- Tóxico para organismos aquáticos, com efeitos prolongados.
- Quando inalado pode provocar sintomas alérgicos, como asma ou dificuldades respiratórias.
- Pode provocar danos aos pulmões por exposição repetida ou prolongada.
- Mantenha fora do alcance de crianças. Leia o rótulo antes de utilizar o produto. Lave as mãos cuidadosamente após manuseio.
- Use luvas de proteção, roupa de proteção, proteção ocular e proteção facial.
- Em caso de inalação, remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração.
- Em caso de contato com os olhos: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando. Caso a irritação ocular persista: Consulte um médico.

EMERGÊNCIAS

Em caso de indisposição, procure auxílio médico ou entre em contato com o CEATOX - Centro de Assistência Toxicológica de Fortaleza.

CEATOX: 0800-0148110 (24 horas)

Em caso de dúvidas consultar nosso SAC



Quím. Responsável:
Rosângela Borges Kirzner
CRQ: 04.3.67895

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

COMPOSIÇÃO

Resina à base de poliácidos, polialcoóis, óleos secativos, pigmentos ativos, aditivos e solvente alifático.

CLASSIFICAÇÃO

Produto classificado conforme norma ABNT NBR 11702 tipo 4.2.1.1

ESPECIFICAÇÃO

- Não voláteis (%): ≥ 40
- Peso Específico (g/cm³): **0,85 – 1,00**
- Viscosidade: **50 – 90**
- VOC (g/L): < 520

INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

BAIXA TOXICIDADE*

VALIDADE

Conforme data de validade indicada na embalagem (Fechada e sem uso)

*Para maiores informações consultar FDS - Ficha de Dados de Segurança - disponível no site www.hidracor.com.br

LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Quaisquer recomendações, informações, assistências ou serviços fornecidos pela Tintas Hidracor S/A sobre seus produtos ou sobre o uso e aplicação dos mesmos, são dados de boa fé, acreditando serem apropriados e confiáveis, tendo garantias conforme limites do Código de Defesa do Consumidor.

