

Fundo Preparador de Paredes fortalece a superfície e corrige imperfeições. De fácil aplicação, o produto aglutina partículas soltas, melhorando a aderência e prolongando a durabilidade da pintura.

INDICAÇÃO

Indicado para superfícies externas e internas de alvenaria e gesso.

SECAGEM

A secagem é obtida em condições adequadas de temperatura (próxima a 25 °C) e umidade relativa do ar (cerca de 70%).



30min
Ao toque



3h
Entre demãos



4h
Final



Fácil de Aplicar



Melhor acabamento



Mais economia



EMBALAGENS E RENDIMENTO POR DEMÃO

3,6L: 45 m² | 15L: 188 m²

COMO APLICAR

PREPARANDO A SUPERFÍCIE

A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura ou graxa, sabão ou mofo, conforme norma ABNT NBR 13245.

FAZENDO A APLICAÇÃO

Para aplicar, use:



Pincel ou Trincha



Rolo de lã



Airless

DILUIÇÃO

Produto pronto para uso

Em superfície de gesso diluir de 2 a 3,6 litros de água por embalagem de 3,6L ou 8 a 15 litros de água por embalagem de 15L.



NÚMERO DE DEMÃOS

1 a 2

PRECAUÇÕES

- Para obter a garantia e os melhores resultados utilize sempre os produtos HIDRACOR, desde a preparação das superfícies até o acabamento final.
- Manter na embalagem original, fechada e em bom estado de conservação, guardando-a em local ventilado, coberto e seco, sempre na posição vertical e sem diluir. Armazenar entre 5 a 35 °C.
- Evite a aplicação em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C e umidade relativa do ar superior a 85%. Não exponha a superfície pintada a esforços durante 20 dias.
- Procure utilizar o produto completamente ou doar o restante para pintura de outros locais.
- Produto não classificado como perigoso.
- Mantenha fora do alcance de crianças.
- Leia o rótulo antes de utilizar o produto.
- Lave as mãos cuidadosamente após manuseio.
- Use luvas de proteção, roupa de proteção, proteção ocular e proteção facial.
- Em caso de contato com os olhos: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando. Caso a irritação ocular persista: Consulte um médico.

EMERGÊNCIAS

Em caso de indisposição, procure auxílio médico ou entre em contato com o CEATOX - Centro de Assistência Toxicológica de Fortaleza.

CEATOX: 0800-0148110 (24 horas)

Em caso de dúvidas consultar nosso SAC



Quím. Responsável:

Rosângela Borges Kirzner
CRQ: 04.3.67895

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

COMPOSIÇÃO

Polímeros acrílicos modificados, coalescentes, biocidas não metálicos, aditivos e água.

CLASSIFICAÇÃO

Produto classificado conforme norma ABNT NBR 11702 tipo 4.1.2.8

ESPECIFICAÇÃO

- Peso Específico (g/cm³): **0,97 – 1,03**
- Viscosidade CF4 (s): **5 – 25**
- pH: **8,7 – 9,7**
- VOC (g/L): **<100**

INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

BAIXA TOXICIDADE*

VALIDADE

Conforme data de validade indicada na embalagem (Fechada e sem uso)

*Para maiores informações consultar FDS - Ficha de Dados de Segurança - disponível no site www.hidracor.com.br

LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Quaisquer recomendações, informações, assistências ou serviços fornecidos pela Tintas Hidracor S/A sobre seus produtos ou sobre o uso e aplicação dos mesmos, são dados de boa fé, acreditando serem apropriados e confiáveis, tendo garantias conforme limites do Código de Defesa do Consumidor.

